

LEGA SALDANTE SENZA PIOMBO

LEAD-FREE SOLDERING ALLOYS



Articolo Art.	Composizione Composition	Intervallo di fusione [c°] Melting rage [°c]	Resistenza meccanica (n/mm2) Mechanical resistance (N/mm ²)	Ø mm2	Confezione Pack
CST.15	92.5% Cu; 7.5% P	710-820	45	1.5	1 Kg
CST.20	92.5% Cu; 7.5% P	710-820	45	2.0	1 Kg

NASTRI ADESIVI

ADHESIVE TAPES

TESSUTO DI VETRO

Adatto per rinforzare il bordo della carta d'isolamento cave.
Costituito da un supporto in film di poliestere rinforzato con fili di vetro.



Articolo Art.	Altezza mm. Height mm.
NA.15	15
NA.19	19
NA.25	25
NA.30	30
NA.35	35
NA.50	50

CLASSE: F
CLASS: F

TEMPERATURA D'ESERCIZIO: 155°C
WORKING TEMPERATURE: 155°C

SPESSORE TOTALE: mm. 0,19
TOTAL THICKNESS: mm. 0,19

COLORE: bianco
COLOUR: white

CONFEZIONE: rotolo da mt. 50
PACK: 50 m roll

GLASS FABRIC

Suitable for reinforcing slot insulation paper edges.
Consisting of polyester film support reinforced with glass wires.



Articolo Art.	Altezza mm. Height mm.
NS.15	15
NS.19	19
NS.25	25
NS.30	30
NS.38	38
NS.50	50

CLASSE: H
CLASS: H

TEMPERATURA D'ESERCIZIO: 180°C
WORKING TEMPERATURE: 180°C

SPESSORE TOTALE: mm. 0,23
TOTAL THICKNESS: mm. 0,23

COLORE: bianco
COLOUR: white

CONFEZIONE: rotolo da mt. 50
PACK: 50 m roll